



Dane Techniczne - Załącznik nr 1

Neuss, 5.07.2010



10

TERRAFOND 8P - 500

Hermann Technoplast GmbH
Xantener Str. 7, D- 41460 Neuss
10

Terrafond 8P TYP 500

Folia izolacyjna wytłoczona z polietylenu wysokiej gęstości

Szerokość x długość [m]: 0.5x20; 1x20; 1.5x20; 2x20; 2.5x20; 3x20; 3.5x20; 4x20; 6x20;

Grubość folii bez wytłoczeń	PN-ISO 4593:1999	0,50 (-0,03) mm
Wysokość wytłoczeń		8mm
Masa powierzchniowa	PN -EN ISO 9864:2005	500 (± 25) g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie		
- wzdłuż pasma		7,4 (- 1,5) kN/m
- w poprzek pasma		7,2 (- 1,5) kN/m
Wydłużenie względne przy obciążeniu max	PN-ISO 10319:1996	
- wzdłuż pasma	PN-ISO 10319:1996	35 (± 6) %
- w poprzek pasma	/ Apl: 1998	30 (± 5)%

Ulrike Starkloff